



AQWASH

Idropittura lavabile ad alte prestazioni

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile per interni ad alte prestazioni formaldeide "free", idonea per tutti gli ambienti domestici. Coniuga elevata traspirabilità con la resistenza al lavaggio. L'ottimo punto di bianco conferisce luminosità agli ambienti. Elevata copertura, buona pulizia a secco, facile applicabilità e alta resa completano le specifiche qualitative.

Colorabile al tintometro con il sistema AQMIX, sono realizzabili tutte le fasce di colori della mazzetta INTERIOR SELECTION.

NOTE GENERALI

Principali campi di impiego Intonaci civili nuovi di interni, pannelli in cartongesso, pareti stuccate. Adatta anche al trattamento di sovra verniciatura di superfici già rivestite da vecchie pitture murali solide al supporto.

Avvisi raccomandazioni Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C, U.R max 80%. Non applicare su supporti sfarinanti o degradati, bagnati. Non applicare su strutture metalliche.

Assicurarsi che il supporto a base cementizia o calce nuovo mai trattato abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. In caso di supporti critici è bene sottoporli preventivamente ad una verifica di idoneità applicando il prodotto su una piccola superficie, attendere la spontanea essiccazione e verificare l'aspetto e l'adesione.

Ritirare il materiale colorato necessario in un'unica partita. Sono possibili lievi differenze di tonalità tra la tinta del prodotto scelto e quello di riferimento della mazzetta colori.

La temperatura ambiente e il tasso di umidità dell'aria possono accelerare o rallentare il processo di essiccazione del prodotto.

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto: I supporti devono essere puliti, asciutti, stagionati, esenti da oli, grassi e parti asportabili. Rimuovere meccanicamente ogni parte friabile o in fase di distacco. In caso di rimozione di piccole zone, procedere alla ricostruzione mediante idonei prodotti.

In caso di supporti assorbenti o sfarinanti e nelle sovra verniciature si consiglia un trattamento con **AQMICRO fissativo consolidante micronizzato pronto all'uso** prima dell'applicazione di **AQWASH**.

Preparazione del prodotto: Omogenizzare il prodotto prima dell'applicazione, miscelare e diluire fino all'ottenimento di una miscela omogenea avendo cura di non inglobare aria.

AQWASH va applicato in due mani con pennello, rullo o spruzzo. Il tempo di asciugatura può variare in funzione delle condizioni ambientali di temperatura, di umidità e dell'assorbimento del supporto.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso, il prodotto essiccato sullo strumento è difficilmente asportabile e può comprometterne il corretto riuso.

Confezioni di fornitura: **AQWASH** viene fornito in confezioni da 5 Lt – 14 Lt

Conservazione e stoccaggio: Conservare il prodotto nelle confezioni originali ben chiuse in luoghi riparati dall'esposizione diretta del sole e a temperature superiori a +5 °C per non compromettere la qualità del materiale. Il prodotto stoccato correttamente si conserva per almeno 24 mesi.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto prodotto confezionato Liquido fluido viscoso

Densità kg/litro 1,55 ± 0.05

Viscosità brookfield 15000 – 22000 mPa s

Legante Vinil versatico

PVC calcolato: 73%



Classificazione UNI EN 13000:	
granulometria	< 100 µm fine
brillantezza	< 5 (85°) molto opaco
Resistenza allo strofinamento a umido - Lavabilità UNI EN ISO 11998	Classe R2 = 12,53 µm dopo 200 cicli (R1 <5 µm - R2 da 5 a 20 µm – R3 da 20 a 70µm – R5 peggiore) "Rapporto di prova n° 414/L del 26/11/2025" del laboratorio GFC Chimica S.r.l. www.gfccchimica.com
Copertura - Rapporto di contrasto ISO 6504-3	Classe 1 a 4,9 m2/litro "Rapporto di prova n° 411/L del 26/11/2025" del laboratorio GFC Chimica S.r.l. www.gfccchimica.com
Contenuto COV in g/litro Dir 2004/42/CE	All:II; gruppo A/a; <13 (30)
Caratteristiche applicative:	
Diluizione in volume	+ 20-25 % acqua
Tempo di sovraverniciatura	3-4 ore bianco; colorati 5-6 ore
Essiccazione in profondità	Almeno 7-8 giorni
Attrezzi indicati	Pennello, rullo spruzzo airless
Resa pratica	13-15 m2/litro per mano applicata
Indicazioni di sicurezza:	Il prodotto non è pericoloso per la salute e l'ambiente, contiene biocidi per la conservazione. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente con abbondante acqua. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura murale lavabile da interni formulata senza aggiunta di formaldeide. Indicata per supporti intonacati o strutture di cartongesso, da applicare a due mani a pennello, rullo o airless.
Copertura minima classe 2 > 98% a 5m²/litro; resistenza al lavaggio classe R2 secondo la UNI EN ISO 13300.
Il prodotto deve sviluppare film secco di aspetto estetico opaco a granulometria fine.

QUALITÀ

AQWASH è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio.

AQUILAPREM Srl garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

**La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso.
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it.**

