AQUILAPREM

CE
EN 998-1

RESTYLING

Rasante idrofugato e fibrato ad elevata adesione

DESCRIZIONE
Rasante cementizio bianco, idrofugato e fibrato ad elevata adesione su supporti inassorbenti o lisci quali calcestruzzo, solai predalles, vecchi plastici, rivestimenti in mosaico e ceramici.
Indicato per il recupero di vecchie facciate esterne o la regolarizzazione di pareti interne prima della posa di rivestimenti ceramici.

NOTE GENERALI

Genere:	malta per intonaci di finitura di granulometria 0,6 mm.
Destinazione:	interno/esterno.
Supporti:	intonaci di fondo calce-cemento, calcestruzzo, solai predalles, vecchi plastici, rivestimenti in mosaico e ceramici, rivestimenti vetrosi (con **AQFix**), intonaci con residui di collanti cementizi, smalto da interno (con **AQFix**).
Preparazione del supporto:	i supporti devono essere solidi e compatti, ben maturati e asciutti, senza parti friabili o distaccate. Eliminare efflorescenze saline, sporco, oli e cere ed eventuali trattamenti idrorepellenti; lavare accuratamente le superfici e lasciarle asciugare completamente. Rimuovere i rivestimenti sintetici che non risultano perfettamente aderenti. I supporti in legno-cemento devono essere perfettamente asciutti. Su intonaci a base calce-cemento o cementizi, inumidire e attendere che scompaia il velo d'acqua in superficie.
Preparazione del prodotto:	con agitatore meccanico versando la polvere nell'acqua finché l'impasto diventi completamente omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per almeno 5 minuti, poi agitare nuovamente per 30 secondi di prima di usare il prodotto. Rimescolare senza aggiungere altra acqua. Con opportuni accorgimenti è possibile applicare il prodotto con macchina intonacatrice.
Acqua di impasto:	24%÷26%
Applicazione del prodotto:	stendere la malta con una spatola metallica in uno spessore massimo di 3 mm. Nel caso di spessori maggiori applicare il prodotto in due mani annegando la rete **AQNet 160V** nel corpo della prima mano. Su piastrelle di ceramica smaltata è consigliabile una leggera molatura del supporto. Su mosaico vetroso applicare preventivamente **AQFix**. La finitura si può eseguire con la stessa spatola o con frattazzo di spugna umido quando il prodotto inizia ad andare in presa. In presenza di temperature elevate o vento è consigliabile nebulizzare acqua sulla superficie della lisciatura, successivamente alla presa (quando il materiale non è più improntabile operando una leggera pressione con le dita della mano) e nei giorni successivi quando la malta è completamente indurita per evitare che una rapida essiccazione ed il successivo ritiro igrometrico possano originare anomale fessurazioni. Nella stagione fredda attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi.
Vita dell'impasto:	90÷120 minuti
Spessore minimo:	3 mm in una mano, massimo 15 mm in più mani
Vincoli climatici di applicazione:	da +5 °C a +35 °C
Massa volumica indurita:	1500 kg/m^3
Consumi:	3,6 kg/m^2 a 3 mm di spessore. Con un sacco circa 7 m^2 di superficie a 3 mm di spessore.
Fornitura:	sacchi di carta, con protezione dall'umidità, da 25 kg, confezionati su pallet di legno da 750 kg.
Conservazione:	giustamente stivato e senza destrutturarlo, è utilizzabile per 12 mesi. La data del lotto di produzione è rilevabile sulla costa del sacco. Il prodotto dopo la scadenza deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

AQUILAPREM SRL
Nucleo Ind.le Bazzano - 67100 L'Aquila (AQ) - Italy -Tel. 0862.441894 - PIVA: 01646140663
aquilaprem.it

DATI TECNICI:

Resistenza a compressione:	EN 1015-11: ≥8 MPa
Adesione:	EN 1015-12: >0,7 MPa - FP: B
Assorbimento d'acqua per capillarità:	EN 1015-18: W0
Permeabilità al vapore d'acqua:	EN 1015-19: μ≤14
Conducibilità termica:	EN 1745: 0,53 W/m·K (P=50%, valore tabulato)
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1
Contenuto di Cr^{+6} idrosolubile:	≤2 ppm
Designazione EN 998-1:	GP CSIV W0

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Su supporti a base gesso e rivestimenti vetrosi applicare preventivamente una mano di primer **AQFix**.
- Evitare l'applicazione con forte vento o in pieno sole o su superfici surriscaldate.
- Inumidire sempre il supporto prima dell'applicazione.
- Pitture, rivestimenti devono essere applicati solo dopo la completa asciugatura del prodotto.
- **RESTYLING va impiegato tal quale, senza alcuna aggiunta.**

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di rasatura e/o di strato di regolarizzazione di superfici inassorbenti, verticali od orizzontali, interne o esterne, con rasante fibrato ed idrofugato a base di cemento bianco, a finitura civile fine (tipo RESTYLING di Aquilaprem Srl) da applicarsi manualmente con l'utilizzo di spatola in acciaio, interponendo una rete in fibra di vetro alcali resistente (tipo AQNet 160V di Aquilaprem Srl) tra la prima e la seconda mano.

QUALITÀ

RESTYLING è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie prime rigorosamente verificate al loro ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, ottenute con l'attuale tecnologia e prodotte in laboratorio. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica di cantiere, valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L'utente deve accertare l'idoneità qualitativa e applicativa del formulato alla destinazione d'uso progettata assumendosene la responsabilità.

La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso.

La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it.

AQUILAPREM SRL
Nucleo Ind.le Bazzano - 67100 L'Aquila (AQ) - Italy -Tel. 0862.441894 - PIVA: 01646140663
aquilaprem.it